

ODYSSÉE PRIM



Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR CERTIFICATION ou sur le site internet « marque-nf.com ».



IMPRESSION À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET ALKYDES EN ÉMULSION

peinture intérieure



aqueux



DESTINATION	Pour l'impression des maçonneries et menuiseries intérieures
QUALITÉS DOMINANTES	<ul style="list-style-type: none">• Excellente opacité• Très bon rendu permettant un rendu final optimal (en particulier pour les laques)• Séchage rapide• Universel sur fonds usuels du bâtiment en intérieur et supports dont le Ph est inférieur à 9 (plâtre et dérivés, bois, anciennes peintures)• Compatible avec les colles à papier peint et les revêtement muraux• Label NF Environnement
TEINTES	Blanc
DEGRÉ DE BRILLANCE	Mat velouté tendu

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT	10 à 14 m ² /l
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,38 (± 0,05)
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	42 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (20° C et 65 % Humidité Relative)	Sec : 6 h Recouvrable : 8 à 10 h.

MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse et rouleau antigouttes
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

ODYSSÉE PRIM

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRÊTS INTÉRIEURS	FINITIONS INTÉRIEURES
PLÂTRE ET DÉRIVÉS	<ul style="list-style-type: none">• Egreinage des enduits• Brossage des carreaux• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'ODYSSÉE PRIM	Toutes peintures en phase aqueuse ou solvant
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS OU REMIS À NU	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage / Brossage• Ponçage• Epoussetage (dégraissage si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'ODYSSÉE PRIM	
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage• Rinçage• Ponçage (si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'ODYSSÉE PRIM	
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Grattage• Lessivage• Rinçage	<ul style="list-style-type: none">• Pochonnage à l'aide d'ODYSSÉE sur les zones mises à nu• Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL• 1 couche en plein d'ODYSSÉE PRIM	

OBSERVATIONS

NOTA	Dans le cas de supports farinants ou de mauvaise cohésion, utiliser l'impression solvantée SUPER DULPRIM
CLASSIFICATION AFNOR	NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a, 7b2
STOCKAGE	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE, PAR MINITEL AU 08 36 05 10 12, OU SUR LE SITE www.quickfds.com

