

Peinture d'impression aux résines acryliques pures



en phase aqueuse.

Intérieur

Destination

- Pour supports à base de plâtre et de liants hydrauliques
- Recouvrable par toutes peintures de finition en phase aqueuse.
- Sous-couche d'accrochage sur anciennes peintures adhérentes
- Travaux neufs et rénovation en pièces sèches ou humides.

Propriétés



- Haute adhérence.
- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux:
 - Formulation sans solvant
 - Absence totale d'odeur
- Bonne opacité.
- Recouvrable rapidement
- Insaponifiable
- Additif à effet antirouille immédiat incorporé

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide blanc
Masse volumique	1,28 kg/l
Extrait sec	En poids : 55 % En volume : 43 %
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Poché léger.
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec : 30 mn Recouvrable : 6 heures
Teintes	Blanc.
Conditionnement	5L et 15L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Fastoprim

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi Sur fonds poreux, dilution de 5 à 15% à l'eau en fonction du support Pistolet airless : Dilution de 5 à 15% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser énergiquement avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Plâtres et dérivés, sauf plaques et carreaux de plâtre hydrophobe• Supports à base de liants hydrauliques.
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes.• Autres supports, nous consulter
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Impression	1 couche de FASTOPRIM
Finition	1 ou 2 couches de peintures de finition en phase solvant ou aqueuse

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.
----------------------------	---

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

