

Impression aux résines alkydes

Extérieur



en phase solvant.

Intérieur

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impression pour la plupart des supports courants du bâtiment.</li><li>• Adaptée aux fonds absorbants.</li><li>• Recouvrable par les finitions en phase solvant ou aqueuse.</li><li>• Travaux neufs et rénovation.</li></ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Séchage rapide.</li><li>• Opacifiant.</li><li>• La nature du feuil assure un excellent accrochage des peintures décoratives notamment le NOVA STUC et le GRANI-FECT.</li></ul>
<b>Classification</b>	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a.

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Liquide onctueux
<b>Masse volumique</b>	1,54 kg/l
<b>Extrait sec</b>	En volume : 54% En poids: 77%
<b>Point éclair</b>	38°C
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2007/2010). Ce produit contient au maximum 749 g/l COV.
<b>Brillant spéculaire</b>	< 10 sous 60°, mat.
<b>Rendement</b> (Selon la norme NF T 30-073)	8 à 14 m <sup>2</sup> /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière : 2 heures Sec : 4 heures Recouvrable : 6 à 8 heures
<b>Teintes</b>	Blanc et teintes pastels à partir du blanc courant.
<b>Conditionnement</b>	15 L et 5 L
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

# Ultra'Impress

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Sur fonds poreux, dilution de 5 à 15% en volume au White Spirit en fonction du support. Pistolet : Dilution de 5 à 10% en volume au diluant ESSENCE F.
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet.
<b>Nettoyage des outils</b>	White Spirit.
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1.
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
<b>Non revêtus :</b>	
- Intérieurs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plâtre et dérivés.</li><li>• Enduits de peintre.</li></ul>
- Intérieurs et extérieurs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bois et dérivés de bois, sauf bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar...).</li></ul>
<b>Revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes.</li><li>• Autres supports, nous consulter.</li></ul>
Incompatibilités connues :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badigeons et huiles chaulées.</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
<b>Supports non revêtus:</b>	Liants hydrauliques : Enduisage obligatoire. Bois et dérivés: Dégraissage et élimination des exsudations avec le DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression.
<b>Supports revêtus:</b>	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

### Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

<b>Impression ou Primaire</b>	1 couche d' <b>ULTRA'IMPRESS</b>
<b>Finition</b>	1 ou 2 couches de peinture de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtements muraux.

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

<b>Hygiène et sécurité</b>	Consulter la fiche de données de sécurité. Inflammable.
----------------------------	--

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.



MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €  
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21  
RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>